

SCHEDA TECNICO INFORMATIVA PRODOTTO / TECHNICAL DATASHEET

<b>ORANGE OR-11030</b>	
<b>Composizione fibrosa / Fibre composition</b>	100% poliestere in fiocco
<b>Grammatura / Weight for unit area [g/m<sup>2</sup>]</b> <small>[Tolleranza su peso netto lastra / Sheet- net weight tolerance: ± 10%]</small>	800gr (Lastra/Sheet)
<b>Spessore / thickness [mm/inches]</b> <small>[Tolleranza spessore/ Thickness tolerance ±2 mm]</small>	40mm/1.5748" (Lastra/sheet).
<b>Settori di impiego / Use</b>	Isolamento termico - assorbimento acustico. Thermal insulation - Acoustic Absorption
<b>Fornitura / Supply</b>  Tolleranza su lunghezza lastra: ± 5 mm Tolleranza su larghezza lastra: ± 5 mm Sheet tolerance length: ± 5 mm Sheet tolerance width : ± 5 mm	Dimensioni standard lastre / standard sheet sizes 1000 x 500mm
<b>Note</b>  Proprietà:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conduttività termica (EN 12667) = 0,034 W/mK (rif. prodotto 1200 g/m<sup>2</sup>, spessore 30 mm, densità 40 Kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>- Reazione al Fuoco SBI (EN13501-1) Classe B,s2- d0 (rif. prodotto 1800 g/m<sup>2</sup>, spessore 30 mm, densità 60 Kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul> Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro indirizzo e-mail: <a href="mailto:info@zacksprotos.it">info@zacksprotos.it</a>  La conformità alla presente scheda esula da qualsiasi lavorazione che alteri le caratteristiche chimiche e/o fisiche del materiale inoltre sarà cura del cliente rendere conforme il prodotto alle leggi vigenti nel paese di commercializzazione. Utilizzi diversi da quelli suggeriti nelle schede informative sono considerati impropri.	<b>Note</b>  Properties:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermal Conductivity (EN 12667) = 0,034 W/mK (ref. product 1200 g/m<sup>2</sup>, th. 30 mm, density 40 Kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>- Reaction to Fire SBI (EN13501-1) Class B,s2- d0 (ref. product 1800 g/m<sup>2</sup>, th.30 mm , density 60 Kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul> For more information please contact : <a href="mailto:info@zacksprotos.it">info@zacksprotos.it</a>  <i>The conformity of the product to this data sheet cannot be assured in case the customer performs further processes that could imply changes in the chemical and/or physical characteristics of the material. Furthermore the customer has the duty to make the finished product in compliance with the laws in force in the country where it is sold. Any different usage from those recommended in the informative sheet will be considered improper.</i>